

REJUNTE FLEXÍVEL

ACABAMENTO LISO
ALTA DURABILIDADE IMPERMEÁVEL

DADOS TÉCNICOS	
Retenção de água	40 a 53,0 mm
Resistência à flexão	3,0 Mpa mín.
Resistência à compressão	10,0 Mpa mín.
Permeabilidade (240 min.)	1,0 cm ³
Varição dimensional	2,0 mm/m
Tipo II	

UTILIZAÇÃO

• Ideal para rejuntar pedra cerâmica, porcelana e decorativa, em piso e parede, junta de 2 mm a 10 mm em área externa e interna. Acabamento com textura lisa, contém antifungo e bactericida. Não devem ser usados em áreas que serão expostos ácidos, solventes e nem como juntas de dilatação estrutural ou movimentação.

SUPERFÍCIE

- Inicie o rejuntamento no mínimo após três dias do assentamento das peças, pois é o tempo necessário para que diminua a umidade excessiva entre as pedras, o que pode provocar pontos de eflorescência.
- Remova a poeira, gordura ou qualquer resíduo que impeça a aderência do rejuntamento com a base, umedeça moderadamente as juntas antes da aplicação.
- Nunca aplicar sob ação direta da chuva e proteja o local durante vinte e quatro horas após a aplicação.

MISTURA



• Em um recipiente limpo, plástico de preferência, despeje o rejunte IBRAS flexível acrescentando 250ml de água para cada 1 kg de rejunte. Misture até obter uma massa pastosa e homogeneia sem grumos secos. Deixe em repouso durante dez minutos remisturando antes de usar,

• **OBS.:** Não adicione mais água pois pode comprometer a eficácia do produto.

APLICAÇÃO



• Aplique o rejunte IBRAS flexível pressionando sobre as juntas, para o preenchimento completo utilizando uma desempenadeira de borracha ou espátula plástica. Aguardar cerca de 30 a 120 minutos. Para dar acabamento sobre as juntas use uma esponja ou pano macio úmido, deslize sobre as juntas com movimentos rápidos e leves removendo o excesso de rejunte, para dar o acabamento final. Não caminhar sobre as juntas, após a aplicação do produto por 24 horas;

• Atenção: em cerâmicas rústicas ou porosas passe uma camada de cera incolor em pasta sem atingir a junta afim de melhor facilitar sua limpeza. Evite deixar este serviço de limpeza para o dia seguinte, pois a dificuldade de remoção do excesso de rejunte será maior devido à pigmentação que pode manchar superfícies porosas. Faça um teste antes da utilização ou consulte o fabricante.

LIMPEZA

• Utilize uma esponja úmida e macia para realizar a limpeza, nunca utilize palha de aço ou ácidos; liberado para limpeza geral, após 14 dias.

MANUSEIO



• Produto a base de cimento, evitar contato com água. Se ocorrer contato com a pele e os olhos durante o preparo ou manuseio, lave-os imediatamente com água abundante, não desaparecendo os sintomas, procurar o médico. Após o manuseio lave as mãos. Produto não inflamável e deve ser mantido fora do alcance das crianças e animais.




COMPOSIÇÃO

- Produto á base de cimento, carga mineral, pigmentos especiais, aditivos e polímeros não tóxico.
- Todas as argamassas compostas com cimento estão sujeitas a liberação de cal, aflorando os sais solúveis de coloração esbranquiçadas, devido a umidade no interior das paredes.

RENDIMENTO

- Ver tabela de consumo

ARMAZENAGEM



• As pilhas devem ser colocadas sobre estrados afastados da parede em local arejado e seco, sem contato direto com as paredes e não devem ultrapassar no 1,5 metros de altura.

EMBALAGEM

- Saco plástico com 5 kg.

VALIDADE

- 18 meses após a data de fabricação, respeitando as condições de armazenagem.