

REJUNTE SUPER RESINADO

EXCELENTE ACABAMENTO
ELEVADA DURABILIDADE
ALTA ADERÊNCIA E IMPERMEABILIDADE
ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES

DADOS TÉCNICOS

Retenção de água	40 a 53 mm
Resistência à flexão	≥ 6 Mpa
Resistência à compressão	≥ 13 Mpa
Permeabilidade	≤ 0,5 cm ³
Varição dimensional	2,0 mm/m
Tipo II	

UTILIZAÇÃO

- Ideal para rejuntar revestimento de porcelanato, cerâmica, pastilha de porcelana, mármore e granito com absorção de água acima de 0,3% em fachada, banheiro, cozinha, no piso e parede, em área interna e externa; para juntas de 2 mm até 10 mm. Podendo ser aplicado em piso com grande movimentação.
- Acabamento com textura lisa, contém antifungo e bactericida.
- Não deve ser usado em área que será exposta ácido, solvente e nem como junta de dilatação estrutural ou movimentação.
- Uso industrial, comercial e residencial.

SUPERFÍCIE

- Inicie o rejuntamento no mínimo após três dias do assentamento das peças, pois é o tempo necessário para que diminua a umidade excessiva entre as pedras, o que pode provocar pontos de eflorescência.
- Remova a poeira, gordura ou qualquer resíduo que impeça a aderência do rejuntamento com a base.
- Nunca aplicar sob ação direta da chuva, sol e vento forte, as juntas devem ser molhadas antes da aplicação.
- Proteja o local durante vinte e quatro horas após a aplicação.

MISTURA



• Em um recipiente limpo, plástico de preferência, despeje o rejunte IBRAS acrescentando 250ml de água para cada 1 kg.

- Misture até obter uma massa pastosa e homogeneia sem grumo seco. Deixe em repouso durante dez minutos remisturando antes de usar.
- Utilize a massa no prazo máximo em 2 horas e 30 minutos.
- **OBS.: Não adicione mais água pois pode comprometer a eficácia do produto.**

APLICAÇÃO



• Aplique o rejunte IBRAS pressionando sobre as juntas, para o preenchimento completo utilizando uma desempenadeira de borracha ou espátula plástica. Aguardar cerca de 30 a 120 minutos, para dar acabamento sobre as juntas, use uma esponja ou pano macio úmido, deslize sobre as juntas com movimentos rápidos e leves removendo o excesso de rejunte para dar o acabamento final. Não caminhar sobre as juntas após a aplicação do produto por 24 horas;

• **Atenção: Em cerâmicas rústicas ou porosas passe uma camada de cera incolor em pasta sem atingir a junta afim de melhor facilitar sua limpeza. Evite deixar este serviço de limpeza para o dia seguinte, pois a dificuldade de remoção do excesso de rejunte será maior devido à pigmentação que pode manchar superfícies porosas. Faça um teste antes da utilização ou consulte o fabricante.**

LIMPEZA

• Utilize uma esponja úmida e macia para realizar a limpeza, nunca utilize palha de aço ou ácido; liberado para limpeza geral após 14 dias.

MANUSEIO



- Produto a base de cimento, evitar contato com água. Se ocorrer contato com a pele e os olhos durante o preparo ou manuseio, lave-os imediatamente com água abundante, não desaparecendo os sintomas, procurar o médico.
- Após o manuseio lave as mãos.
- Produto não inflamável.
- Deve ser mantido fora do alcance das crianças e animais.




COMPOSIÇÃO

- Produto á base de cimento, carga mineral, pigmento especial, aditivo e polímero não tóxico.
- Toda argamassa composta com cimento está sujeita a liberação de cal, aflorando os sais solúveis de coloração esbranquiçada, devido a umidade no interior da parede.

RENDIMENTO

- Ver tabela de consumo

ARMAZENAGEM



• As pilhas devem ser colocadas sobre estrados afastados da parede em local arejado e seco, sem contato direto com as paredes e não devem ultrapassar no 1,5 metros de altura.

EMBALAGEM

- Saco plástico com 5 kg.

VALIDADE

- 18 meses após a data de fabricação, respeitando as condições de armazenagem.